

Bloem Acryl Easyfill-Light

Lichtgewicht, krimpvrije, schuur- en schilderbare reparatie- en afwerkpasta



Bekijk alle
info online



Bloem Acryl Easyfill-Light is een sneldrogende ultra lichtgewicht, krimpvrije reparatie- en afwerkpasta voor het repareren en uitvlakken van wanden en plafonds op ondergronden zoals gipsplaat, OSB en MDF. Bloem Acryl Easyfill-Light is dé ideale reparatiepasta voor de professionele schilder omdat het zich snel en eenvoudig met een plamuurmes of spatel laat aanbrengen en afwerken.



Toepassingen

Bloem Acryl Easyfill-Light is een universele reparatie- en afwerkpasta voor het in één keer vullen en uitvlakken van:

- Kieren, scheuren, naden, spijker- en schroefgaten en andere statische voegen
- Materialen zoals beton, metselwerk, steen, kalkzandsteen, gipsplaat, OSB, MDF, sierpleister, stuc-, spac- en spuitwerk
- Reparaties en uitvlakwerk binnenshuis, bij herstel- en uitvlakwerk tot een maximale diepte en breedte van 50 mm

Eigenschappen

- Ultralicht
- In één handeling aanbrengen en afwerken
- Geen krimp
- Snel overschilderbaar
- Helder wit
- Schuurbaar
- Vrij van oplosmiddelen Pfas en Ftalaten

Voordelen

- Tijdbesparend door snelle huidvorming en krimpvrije doorharding
- Snel overschilderbaar, binnen enkele minuten, ideaal na ± 2 uur
- In één beweging op te zetten en af te werken met plamuurmes of spatel

Technische producteigenschappen

Basis	Acrylaatdispersie	
Soortelijk gewicht	0,45 $\pm$ 0,05 g/cm ³	
Huidvorming	15 minuten	
Volumeverandering	ISO 10563	Nihil
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C	

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumwaarden, bij metingen na 28 dagen en bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Specificaties kunnen anders uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden.

Duurzaamheid

Bloem Acryl Easyfill-Light bevat 0% aan organische oplosmiddelen en is Pfas- en ftalaatvrij.

Certificeringen

- EMICODE EC1^{PLUS}, in aanvraag
- French VOC A+ Regulation

Beschikbaarheid

Bloem Acryl Easyfill-Light is beschikbaar in de onderstaande kleur- en verpakkingsvariatie:

K1190101L

Wit RAL 9010

Emmer 1.000 ml, 6 emmers per doos

Voorbehandeling

Voordat Bloem Acryl Easyfill-Light verwerkt wordt, dienen de hechtvlakken voldoende stabiel, schoon, droog en vrij van vet, stof en losse delen te zijn. Het advies van Bloem Sealants voor sterk zuigende ondergronden zoals beton, gips en kalkzandsteen, is om deze voor te strijken met een oplossing van 1 deel Acryl Easyfill-Light op 2 delen water (als hechtprimer).

Raadpleeg het Factsheet BFS021_Werken met acrylaten, voor het juiste advies in het voorbehandelen van de hechtvlakken.

Verwerking

Voor verwerking Bloem Acryl Easyfill-Light eventueel omroeren. Indien het product te droog aanvoelt kan per 250ml Bloem Acryl Easyfill-Light 5 ml water worden toegevoegd. Zorg ervoor dat na toevoeging van water er door het omroeren één homogene massa ontstaat.

Zodra de hechtvlakken grondig gereinigd zijn en eventueel voorzien zijn van voorstrijk, kan met een plamuurmes of spatel Bloem Acryl Easyfill-Light uit de emmer worden geschept en met één beweging in de naad, voeg, kier, scheur, gaten of andere statische voeg worden aangebracht en afgewerkt. Het licht bevochtigen met water van het plamuurmes kan een strakker eindresultaat geven.

Bloem Acryl Easyfill-Light

Lichtgewicht, krimpvrije, schuur- en schilderbare reparatie- en afwerkpasta

Reinigen

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp water of Bloem Multicleaner. Uitgehard materiaal kan met behulp van water worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Bloem Powerscrub Reinigingsdoekjes.

Overschilderbaarheid

Watergedragen verven en oplosmiddel houdende verven geven op Bloem Acryl Easyfill-Light een goede aanhechting en droging. Bloem Acryl Easyfill-Light is snel overschilderbaar, maar het beste resultaat wordt 2 uur na het aanbrengen verkregen. Bij eerder overschilderen van de Bloem Acryl Easyfill-Light treedt vertraging op in de uitharding. Ook het te snel overschilderen met een hoog gevulde dispersieverf, kan resulteren in craquelé van de verf. Indien Bloem Acryl Easyfill-Light buiten wordt gebruikt, dan mag het product tijdens het doorharden niet door regen worden belast en dient na volledige uitharding ten minste twee maal overschilderd worden.

Onbekende combinaties van verf en kit adviseren wij altijd vooraf te testen. Gedroogde verf op de reparatie, kan door werking van de ondergrond haarscheurtjes vertonen.

Beperkingen

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling of waterbelasting
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, metaal, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet geschikt voor dynamische en dilatatievoegen
- Niet geschikt voor buitengebruik

Opslag en houdbaarheid

Bloem Acryl Easyfill-Light is 15 maanden houdbaar, mits bewaard in ongeopende originele verpakking bij temperaturen tussen de +5°C en de +25°C en ten alle tijden beschermd tegen direct zonlicht.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg het label op de productverpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te vermijden is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.bloemsealants.com.

Technisch support

Bloem Sealants heeft een team van ervaren technische adviseurs die u kunnen ondersteunen bij de juiste productkeuze, -specificatie en verwerking. Voor aanvullende service en advies kunt u contact opnemen met Bloem Sealants op +31(0)70 329 66 01 of info@bloemsealants.com.